

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO <i>Dados del Producto / Product Information</i>		Data: <i>Fecha / Date:</i>	
Referência (Referencia / Code) :	AR72088	27/03/2026	
Nome (Nombre / Name) :	Texas	Linha (Línea / Brand) :	Rustic
Marca (Marca / Brand):	Via Rosa	Tamanho (Tamaño / Size) :	72x72-A
Tipologia (Grupo / Typology):	Bla	Número de Faces (Number of faces):	F4
Grupo (Tipologia / Group):	Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain	Varição de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):	V2 Leve variação/Ligera variación/Slight variation
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Superface Finishing):	Granilhado / Superfície plana	Junta Mínima (Minimum joint):	2,00 mm 0,08 inches
Acabamento borda (Acabado / Finishing):	Retificado	Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):	720x720 mm 28,35x28,35 inches
		Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):	8 mm 0,31 inches

### Orientação de uso/ Indicação de uso/ Indication of use

<b>LE+LF</b>	(LE) Todos ambientes residenciais e comerciais de intenso tráfego e ambientes externos.	Indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento
	(LF) Paredes internas, externas e fachadas.	Recommended for use where greater slip resistance is required
	(LE) All residential, commercial and outdoor environments with heavy-traffic.	Recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento
	(LF) Internal and external walls and facades.	
	(LE) Todos los entornos residenciales y comerciales con mucho tráfico.	
	(LF) Paredes y fachadas internas y externas.	

### CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS

#### Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Physical property

Características / Characteristics	Norma / Estándar / Standard	Resultado / Result
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group	ABNT NBR ISO 13006 Anexo G / Attachment G (E ≤ 0,5%)	≤ 0,5%
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (0,00%)	Não Aplicável
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Esp./thickness > 7,5mm: > 1300N) (Esp./thickness < 7,5mm: ≥ 700N)	≥ 1300N ≥ 700N
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Min. 35 / Indiv. min. 32)	≥ 35Mpa ≥ 32MPa
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)	Não gretado/No agrietado/Not cracked
Coefficiente de Atrito - Coeficiente de fricção / Coefficient of friction	NBR 16919	≥ 0,4
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain	N/A	Resistente a mancha d'água

#### Propriedades Químicas / Propiedades químicas / Chemical property

Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance		
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/Solución de yodo/ Iodine solution	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)	≥ 3
1-Impossibilidade de Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water		

#### Resistência a agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment	ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G	GB
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentración / Low concentration acid and alkali		GLB

A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)

### INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST

<b>Peso Seco Máx Caixa (kg):</b> Peso por Caja (ka): Box Weigth (lb/box):	47,23 104,12	<b>Caixas por Pallet (un):</b> Cajas por Palleta (un): Box Quantity per Pallet (un):	30	<b>Área do Pallet (m²):</b> Area del Palleta (m²): Meters per Pallet (sq.ft/pallet):	77,700 836,36
<b>Área por Caixa (m²):</b> Área por Caja (m²): Meters per Box (sq.ft/box):	2,59 27,88	<b>Empilhamento Paleta (plt):</b> Apilamiento de palets (#palets) Pallet stacking (#pallets)	5 paletes	<b>Tamanho do Pallet (m):</b> Tamaño del Palleta (m): Pallet Size (in):	1,18x1,05 46,46x41,34
<b>Peças por Caixa (un):</b> Piezas por Caja (un): Pieces per Box (un):	5	<b>Peso do Pallet (kg):</b> Peso por Palleta (kg): Pallet Weinght (lb/pal):	1.409 3.106	<b>Altura do Pallet (m):</b> Altura del Palleta (m): Pallet Heigth (in):	0,87 34,25

### RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

- Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.
- Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.
- Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing